ACUA-PRIM

Fecha: 18/05/2016 Revisión: 2

IMPRIMACIÓN FIJADORA AL AGUA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Imprimación promotora de adherencia de recubrimientos al agua. Constituida por una dispersión acrílica de tamaño de partícula muy fino que ancla sobre el poro del sustrato donde se aplica majorando el anclaje y agarre del recubrimiento de terminación.

PROPIEDADES:

• Producto de baja viscosidad con una gran capacidad de penetración que ancla en la red capilar del sustrato donde se aplica mejorando el agarre de las pinturas sobre sustratos difíciles.
• Constituida por una dispersión de tamaño de partícula muy fino (0.08 µm) de alto poder de penetración y anclaje en poros.
• Evita la deshidratación de las pinturas base agua cuando se aplican sobre sustratos muy porosos, mejorando su adherencia.
• Evita el ensuciamiento de las pinturas en atmósferas polvorientas o con alta carga en sales (atmósfera salina).
• Facilita la consolidación de materiales antíguos o muy deteriorados, evitando su disgregación.
• Mejora la adherencia en húmedo de pinturas al agua aumentando su rendimiento de aplicación.
• Compatible con la alcalinidad del cemento y morteros.
• Compatible con todo tipo de emulsiones y pinturas plásticas al agua.
• No amarillea con el tiempo.
• Aplicable en interior y en exterior.
• De fácil aplicación (base agua) y limpieza de utensilios.
• Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Clase A. Subcat. H: Imprimaciones consolidantes. Tipo BA. VOCmax2007: 50 g/l. VOC max2010: 30 g/l. VOCmaxproducto: 0,4 g/l).

APLICACIONES:

• Facilita la adherencia de los revestimientos en superficies de mampostería, mortero pobre en cemento, superficies muy porosas o de poca adherencia.
• De gran utilidad en todo tipo de contratas de aplicación de pinturas y revestimientos de fachadas o muros interiores de edificios, viviendas, centros oficiales, pintores profesionales, empresas constructoras, aplicadores profesionales, empresas de rehabilitación de edificos, empresas de reparaciones, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*.....: Líquido opaco.
- Color*.....: Blanco-Azulado.
- Densidad*.....: 1.020 ± 0.020 g/ml
- pH*.....: 8.0 ± 0.5.
- Viscosidad (Brookfield, R2,50 rpm)...: 50-200 mPa.s.
- Tamaño de partícula.....: 0,05 µm.
- Rendimiento.....: 8-10 m2/L
- TMFF.....: < 0 ºC.
- Punto de inflamación.....: No inflamable.
- Solubilidad.....: Soluble en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Antes de aplicar el producto agitar bien el envase. Se aplica a brocha o rodillo extendiendo una capa fina y uniforme sobre la superficie a tratar humectandola bien. Aplicable en superficies interiores y exteriores. Acabado mate. Rendimiento: 8-10 m2/l. Tiempo de secado: 10-15 minutos. Para la limpieza de utensilios emplear agua antes de que el producto seque.

PRECAUCIONES:

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 915620420. Almacenar en su envase original al abrigo de las heladas, sol directo y temperaturas extremas. No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5 ºC. No aplicar con riesgo de lluvia. Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso de ventilación insuficiente emplear mascarilla de protección adecuada.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.