



FISA TEHNICA

PRODUS: REVIM-AD

DESCRIERE:

Aditiv cu acțiune multiplă ce se utilizează pentru hidrizolații sau ca adeziv și aditiv pentru mortar, beton, ghips și ipsos.

PROPIETATI:

- Asigură fixarea și aderența pe suporturi vechi și noi.
- Sporește plasticitatea mortarului proaspăt.
- Reduce cantitatea apei de amestec, între 15-20%, cu o plasticitate constantă, conferind mortarului o foarte bună prelucrabilitate.
- Sporește rezistența la abraziune, fixare și compresie.
- Sporește considerabil impermeabilitatea.
- Sporește rezistența împotriva agenților atmosferici și a variațiilor diferenței de dimensiuni.
- Adecvat ca unic liant în adezivi pentru construcții.

APLICARI:

- Fabricarea pavajelor industriale.
- Imprimări aderente.
- Îmbinarea mortarului nou cu cel vechi și invers.
- Impermeabilizarea mortarului.
- Modificarea pavărilor.
- Repararea construcțiilor în general.
- Chit pentru pavaje.
- Fabricarea plăcilor ceramice, ca adeziv.
- Modificarea ghipsului, a ipsosului etc.

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:

- Aspect.....:	Lichid vascos.
- Culoare.....:	Alb.
- Tensiune superficiala.....:	35N.
- Densitate la 20 °C.....:	1.010 ± 0.020 g/ml.
- pH.....:	8.5 ± 0.5.
- Vascozitate	Mínimo 2500 cP.
- Continut solid.....:	50 %
- Marime particula	0.2-0.3 micras.
- Stabilitate inghet-dezghet.....:	Buna, pana la -10°C.
- M.T.F.	< 0 °C.
- Solubilitate.....:	Total in apa.

MOD DE APLICARE :

Ca aditiv se utilizează încorporându-l în apa de amestec, doza depinzând de aplicarea dorită.

RANDAMENT:

1. Pavaje Industriale: Între 2-5 % din greutatea cimentului.
2. Imprimări atașate: Doză aproximativă: 200 gr/m².
3. Straturi de compensare: Doză aproximativă: 1 % din greutatea cimentului.
4. Mortar impermeabil: Doză aproximativă: 3,3 % din greutatea cimentului.
5. Chit pentru pavaje: Doză aproximativă: 3, 5% din greutatea cimentului.
6. Adeziv pentru plăci ceramice: Doză aproximativă de la 5 la 10 % din greutatea cimentului.
7. Modificarea ipsosului: Doză aproximativă între 4 - 8 % din greutatea ipsosului.

MASURI DE PRECAUTIE:

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.

S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul.

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul național de Sănătate Publică .București, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5

Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normala)

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00

A se depozita in ambalajul original. A se evita conditiile extreme de frig si inghet sau razele directe ale soarelui. A un se aplica la temperaturi inferioare de 5 °C. A nu se aplica cand exista riscul aparitiei de precipitatii. A se aplica in locuri bine ventilate. Daca ventilatia nu este adecvata, se va utiliza masca de protectie.

Data realizarii: 26/08/2015

