

REVIPER RUGOSO

Fecha: 26/04/2018 Revisión: 4

REVESTIMIENTO PETREO RUGOSO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Revestimiento rugoso de alta calidad formulado a base de copolímeros vinílicos en base acuosa junto con una dispersión de cargas de granulometrías perfectamente seleccionadas.

PROPIEDADES:

- Dispersión acuosa de copolímeros de estireno y éster del ácido acrílico de partícula fina con pigmentos, cargas de granulometrías diversas y aditivos de primerísima calidad, en base acuosa.
- Elevada adherencia a las superficies.
- Gran resistencia al desgaste.
- Elevada impermeabilidad al agua de la lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Acabado rugoso muy decorativo.
- Elevada dureza.
- Fácil aplicación y elevado rendimiento.
- Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Clase A. Subcat. C: Productos para paredes exteriores de sustrato mineral. Tipo BA. VOCmax 2007: 75 g/l. VOCmax 2010: 40 g/l. VOCmax Producto: 11,4 g/l.).

APLICACIONES:

Dadas las cualidades excepcionales de dureza, impermeabilidad, adherencia y acabado rugoso, está especialmente indicado para la protección exterior de toda clase de edificios. Además es el producto ideal para la decoración rústica de interiores de vestíbulos, salas de estar, pasillos, escaleras, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*.....: Pasta rugosa.
- Color*.....: Blanco o según demanda.
- Acabado.....: Mate rugoso.
- Densidad a 20 °C*.....: 1.650 ± 0.050 g/ml.
- pH.....: 8-9.
- Viscosidad Brookfield (R5, 12 rpm)*...: 21000 ± 3000 mPa.s
- Contenido en sólidos.....: 70%.
- Relación P/R.....: 11/1.
- P.V.C.....: 64%.
- M.T.F.....: 5°C.
- Solubilidad.....: Total en agua.

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

Agitar bien antes de usar. Seguir las siguientes indicaciones:

1. Limpiar la superficie a tratar de polvo y grasa, repararla si existen grietas.
2. Aplicar la pasta en estado puro, tal y como se suministra.

La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo, espátula, peine de rayar, etc., obteniéndose distintos relieves.

Rendimiento: Dependerá del estado de la superficie, como dosis orientativa: 1-1,5 m2 por Kg.

Para la limpieza de utensilios una vez terminados los trabajos proceder inmediatamente a limpiar las herramientas utilizadas, así como las manchas y salpicaduras simplemente con agua.

PRECAUCIONES:

ATENCIÓN: H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Inhalación).

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P314: Consultar a un médico en caso de malestar. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 915620420.

Almacenar en su envase original al abrigo de las heladas, sol directo y temperaturas extremas. No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5 °c. No aplicar con riesgo de lluvia. Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso de ventilación insuficiente emplear mascarilla de protección adecuada.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.